STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المعادن

سبائك ألومنيوم A8

ألمنيوم أولي لإعادة الصهر

A8

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

ألومنيوم أولي A8 في سبائك لإعادة الصهر. تحدد مواصفة GOST 11069-2019 حداً أدنى للألومنيوم قدره 99.80% كتلياً لهذه الدرجة.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
الحد الأدنى للألومنيوم في الدرجة	**99.80 %**	ГОСТ 11069-2019
التصنيف	**ГОСТ 11069-2019**	ГОСТ 11069-2019
Si	**≤ 0.10 %**	ГОСТ 11069-2019
Fe	**≤ 0.12 %**	ГОСТ 11069-2019
Cu	**≤ 0.01 %**	ГОСТ 11069-2019

تراجع نسبة Al مع الحدود الفردية للحديد والسيليكون وسائر الشوائب للدرجة. يربط رقم الصهرة المعدن بشهادة تحليله الكيميائي.



الاستخدامات

مادة شحن للمسابك وإنتاج السبائك. يراعى عند حساب تركيب المصهور ما يضيفه المعدن الخام من حديد وسيليكون وشوائب أخرى.



التعبئة والاستلام

تُربط السبائك في حزم. يعتمد تخطيط التحميل على وزن السبيكة وصافي وزن الحزمة وأبعادها. وتوسم الحزم برقم الصهرة.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com