STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

# بيتومين

رابط لرصف الطرق

**50/70**

صورة توضيحية للمادة

## الخصائص الفنية

بيتومين طرق 50/70. يشير الرقمان إلى مجال اختراق إبرة قياسية للعينة. وكلما زاد الاختراق في ظروف الاختبار نفسها كان الرابط ألين.


| الخاصية | القيمة المرجعية | الطريقة أو المرجع |
|---|---|---|
| الاختراق عند 25 °C | **50–70 × 0.1 مم** | ASTM D5/D5M |
| ظروف الاختبار | **100 غ · 5 ث** | ASTM D5/D5M |
| نقطة التليّن | **طريقة الحلقة والكرة** | ASTM D36/D36M |

مجال الاختراق 50–70 × 0.1 مم عند 25 °C وبحمل 100 غ لمدة 5 ثوانٍ. تشمل المقارنة أيضاً نقطة التليّن بطريقة الحلقة والكرة وتغيّر الخواص بعد التعتيق.



### الاستخدامات

رابط للخلطات الإسفلتية المصممة لهذه الدرجة. تؤثر حرارة الرصف والأحمال المرورية وخصائص الركام في اختيار الصلابة.




### التعبئة والاستلام

يناسب السائب الساخن المحطات ذات الخزانات وخطوط التفريغ المسخنة. من خيارات شحن الحاويات براميل الصلب بوزن صافٍ 180 كغ. يعتمد استخدام الأكياس الخاصة حتى طن واحد على الدرجة ومعدات الصهر.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).



طلبات عروض الأسعار
**sales@stsgroupchemical.com**