STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



المعادن

كاثودات نحاس من الدرجة A

نحاس إلكتروليتي للتصنيع اللاحق

درجة A

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

كاثودات Grade A ألواح من النحاس المكرر. تشمل مواصفة Grade A لبورصة لندن للمعادن الفئة Cu-CATH-1 وفق BS EN 1978:2022.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
تسمية الدرجة	**Cu-CATH-1**	LME · Copper Grade A
التصنيف	**BS EN 1978:2022**	LME · Copper Grade A
Pb	**≤ 0.0005 %**	LME · Cu-CATH-1
S	**≤ 0.0015 %**	LME · Cu-CATH-1
Bi	**≤ 0.00020 %**	LME · Cu-CATH-1
Ag	**≤ 0.0025 %**	LME · Cu-CATH-1

يقارن التحليل الكيميائي بالحدود الفردية والمجمعة في المواصفة، بما فيها البزموت والرصاص والكبريت. تتطلب أهلية التسليم في البورصة إثباتاً مستقلاً للدفعة.



الاستخدامات

للصهر وإنتاج قضبان الأسلاك والمنتجات نصف المصنعة وسبائك النحاس. تكتسب الشوائب ونظافة السطح أهمية خاصة في الصناعة الكهربائية.



التعبئة والاستلام

تورد الألواح في حزم مربوطة تحمل رقم الدفعة. تحدد أوزان الحزم وأبعادها خطة التحميل في حاوية أو على مقطورة مسطحة.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com