STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

شحم ليثيوم EP 2

قوام NLGI واختبار الاختراق بعد التشغيل وفق ASTM

EP 2

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

شحم ليثيومي للضغط الشديد بدرجة NLGI 2. تلائم إضافات الضغط الشديد أسطح التلامس المحمّلة. ويصف رقم NLGI القوام.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
درجة القوام	**NLGI 2**	NLGI
الاختراق المشغول عند 25 °C	**265–295 × 0.1 مم**	ASTM D217
تهيئة العينة	**60 شوطاً مزدوجاً**	ASTM D217

توافق فئة NLGI 2 اختراقاً مشغولاً بمقدار 265–295 بوحدات 0.1 مم عند 25 °C بعد 60 شوطاً مزدوجاً وفق ASTM D217. تؤثر كذلك لزوجة الزيت الأساسي ومقاومة الماء وحرارة التشغيل في الاختيار.



الاستخدامات

للمحامل والمفاصل التي تتطلب شحم ضغط شديد. في حال الأحمال الصدمية تقارن خصائص مثل حمل اللحام في اختبار الكرات الأربع.



التعبئة والاستلام

تناسب الخراطيش مسدسات التشحيم اليدوية وتناسب السطول والبراميل التغذية بالمضخات. يراعى توافق القوام مع المضخة وطول الخط خصوصاً في البرد.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com