

المنتجات البترولية

شحم ليثيوم MP 2

قوام NLGI واختبار الاختراق بعد التشغيل وفق ASTM

MP 2

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

شحم ليثيومي متعدد الأغراض بدرجة NLGI 2 للصيانة الدورية. يحتفظ المثخّن بالزيت قرب موضع الاحتكاك ويؤثر القوام في تغذية الشحم.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
درجة القوام	**NLGI 2**	NLGI
الاختراق المشغول عند 25 °C	**265–295 × 0.1 مم**	ASTM D217
تهيئة العينة	**60 شوطاً مزدوجاً**	ASTM D217

توافق فئة NLGI 2 اختراقاً مشغولاً بمقدار 265–295 بوحدات 0.1 مم عند 25 °C بعد 60 شوطاً مزدوجاً وفق ASTM D217. تؤثر كذلك لزوجة الزيت الأساسي ومقاومة الماء وحرارة التشغيل في الاختيار.



الاستخدامات

للمحامل ونقاط الهيكل ذات الأحمال العادية التي تسمح بشحم ليثيومي متعدد الأغراض. عند تغيير الشحم يُراعى توافق المثخّنات.



التعبئة والاستلام

تناسب الخراطيش مسدسات التشحيم اليدوية وتناسب السطول والبراميل التغذية بالمضخات. يراعى توافق القوام مع المضخة وطول الخط خصوصاً في البرد.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com