STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



الأسمدة والكبريت

كلوريد بوتاسيوم قياسي (MOP)

مصدر بوتاسيوم قابل للذوبان في الماء

قياسي

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

كلوريد البوتاسيوم القياسي (MOP) ذو بلورات أدق من النوع المحبب. يؤثر الحجم في الجرعات والمعالجة اللاحقة.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
مرجع الفاو للمحتوى الغذائي	**60 % K_2O**	FAOSTAT
الصيغة الكيميائية	**KCl**	PubChem · KCl
رقم CAS	**7447-40-7**	PubChem · KCl
الكتلة المولية	**74.55 g/mol**	PubChem · KCl
H_2O	**≤ 0.5 %**	FAO
Na → NaCl	**≤ 3.5 %**	FAO
حجم الجسيمات	**≥ 65 % / 0.25–1.7 mm**	FAO

تمثل حدود الفاو مثالاً لمواصفة شراء منشورة. يُقاس الحجم بالغربلة وتعبّر الرطوبة عن كسر كتلي من العينة.



الاستخدامات

مصدر للبوتاسيوم في تصنيع الأسمدة المركبة والعمليات التي تتطلب حبيبات دقيقة. تقارن نتائج الغربلة وقابلية التكتل.



التعبئة والاستلام

تشمل الخيارات الأكياس المرصوصة على منصات والأكياس الكبيرة والسائب. يعتمد شكل التعبئة على الاستهلاك ومعدات التفريغ. يساعد التخزين الجاف المسقوف على حفظ الانسيابية.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com