STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



مادة أولية صيدلانية

البوفيدون (PVP)

سواغات الأقراص والمستحضرات شبه الصلبة

CAS 9003-39-8

صورة توضيحية للمادة

هوية المادة

بوليمر فينيل بيروليدون. تميز قيمة K الاسمية الدرجة وترد على ملصقها. تُحسب نسبة النيتروجين في الجدول على أساس لا مائي.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
رقم CAS	**9003-39-8**	USP–NF
وحدة التكرار	**$(C_6H_9NO)_n$**	USP–NF
معيار اختيار الدرجة	**قيمة K**	USP–NF
N · على أساس لامائي	**11.5–12.8 %**	USP–NF
قيمة K الاسمية	**10–120**	USP–NF

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).



الاستخدامات

بوليمر رابط قابل للذوبان في الماء يُستخدم في التحبيب الرطب. ترتبط قيمة K بلزوجة محلول البوليمر. والكروسبوفيدون سواغ متشابك البنية له وظيفة مختلفة.



معايير الشراء

حدّد مجال قيمة K والمواصفة الدستورية. للتركيبات الحساسة للأكسدة، اذكر متطلبات البيروكسيدات. وإذا كانت لزوجة المحلول خاصية حاسمة، فأدرج التركيز ودرجة حرارة القياس.

مرجع القيم
USP–NF

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com