STS CHEMICAL INCORPORATION LTD



الأسمدة والكبريت

كبريت كتلي

كبريت عنصري للمعالجة الصناعية

كتلي

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

الكبريت الكتلي قطع غير منتظمة من الكبريت العنصري الصلب. يعتمد أكبر حجم ونسبة الناعم على التكسير وعدد مرات المناولة.

الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
المكوّن الرئيسي	**S**	The Sulphur Institute
تسمية الدرجة	**CAS 7704-34-9**	The Sulphur Institute
S · 9995	**≥ 99.95 %**	ГОСТ 127.1-93
الرماد · 9995	**≤ 0.03 %**	ГОСТ 127.1-93
المواد العضوية · 9995	**≤ 0.03 %**	ГОСТ 127.1-93
H_2SO_4 · 9995	**≤ 0.003 %**	ГОСТ 127.1-93

المرجع هو الدرجة 9995 وفق ГОСТ 127.1-93. تُعبّر نسب الكبريت والرماد والمواد العضوية والحموضة محسوبةً على أساس H_2SO_4 بالنسبة إلى المادة الجافة. يُحدّد حجم الكتل والرطوبة على حدة.



الاستخدامات

للمصانع المجهزة للتكسير أو الصهر. تحدد فتحة قادوس الاستلام ونظام تهيئة الخام أكبر حجم مقبول للقطعة.



التعبئة والاستلام

يورد عادة سائباً بأقصى حجم متفق عليه. عند استخدام الأكياس الكبيرة تُراعى أبعاد القطع ومتانة الكيس ومعدات التفريغ.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com