STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

زيت أساس بكر

زيت أساس لخلط مواد التشحيم

SN500

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

زيت أساس معدني بكر SN500 مشتق من خامات نفطية. تتيح مقاطع SN الأخف والأثقل ضبط لزوجة الأساس قبل إضافة المحسنات.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
تسمية الدرجة	**SN500**	STS Chemical
درجات حرارة الاختبار	**40 °C / 100 °C**	ASTM D445
طريقة حساب مؤشر اللزوجة	**ASTM D2270**	ASTM D2270
اللزوجة الحركية	**ASTM D445**	ASTM D445

تقارن درجة SN500 باللزوجة الحركية عند 40 و100 °C وفق ASTM D445 ومؤشر اللزوجة وفق ASTM D2270. وتُراجع نقطة الانسكاب والوميض واللون والماء. لا يحدد رقم SN بمفرده حدود قبول موحدة.



الاستخدامات

مكوّن أساسي لخلط زيوت التزييت. تؤثر لزوجة الأساس في اختيار الجزء الأساسي الثاني وحزمة الإضافات. تُقيّم الخلطة النهائية من حيث التوافق والأداء. يمكن استخدام هذا المقطع مكوّناً أعلى لزوجة. عند استبدال أساس أخف تُعدّل نسب الخلط وتُقاس لزوجة الزيت النهائي مجدداً.



التعبئة والاستلام

تلائم البراميل أو حاويات IBC خلطات التجربة. ويمكن تزويد مصانع الخلط بصهاريج نظيفة مناسبة. تُخصص خزانات وخطوط الاستلام للزيوت الأساسية المتوافقة.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com