Metales

Lingotes de aluminio A8

Metal primario para refundición

A8



Ilustración del material

Características técnicas

Aluminio primario A8 en lingotes para refusión. GOST 11069-2019 establece un mínimo de 99,80 % de aluminio en masa para este grado.

Propiedad	Valor de referencia	Método o fuente
Aluminio mínimo del grado	**99,80 %**	ГОСТ 11069-2019
Clasificación	**ГОСТ 11069-2019**	ГОСТ 11069-2019
Si	**≤ 0,10 %**	ГОСТ 11069-2019
Fe	**≤ 0,12 %**	ГОСТ 11069-2019
Cu	**≤ 0,01 %**	ГОСТ 11069-2019

El contenido de Al se coteja con los límites individuales de Fe, Si y otras impurezas. El número de colada vincula el análisis químico al metal.



Aplicaciones

Carga para fundiciones y producción de aleaciones. El hierro, silicio y demás impurezas del metal de partida contribuyen a la composición final.



Embalaje y recepción

Los lingotes se flejan en paquetes. Para planificar la carga importan el peso unitario, el peso neto y las dimensiones del paquete. Se identifican por colada.

Para la recepción, compruebe la especificación acordada y el certificado de análisis (COA) del lote entregado.