Металлы

Алюминиевые чушки А8

Первичный металл для переплавки

А8



Иллюстрация материала

Технические характеристики

Первичный алюминий А8 в чушках для переплава. По ГОСТ 11069-2019 массовая доля алюминия в этой марке составляет не менее 99,80 %.

Показатель	Ориентир	Метод или источник
Алюминий, минимум по марке	**99,80 %**	ГОСТ 11069-2019
Классификация	**ГОСТ 11069-2019**	ГОСТ 11069-2019
Si	**≤ 0,10 %**	ГОСТ 11069-2019
Fe	**≤ 0,12 %**	ГОСТ 11069-2019
Cu	**≤ 0,01 %**	ГОСТ 11069-2019

Содержание Al оценивают вместе с индивидуальными пределами Fe и Si и остальными примесями по таблице марки. Для идентификации сертификат химического анализа привязывают к номеру плавки.



Применение

Шихтовый материал для литейных и сплавных производств. При расчёте состава расплава учитывают вклад железа, кремния и других примесей исходного металла.



Упаковка и приёмка

Чушки собирают в обвязанные пакеты. Для планирования загрузки важны масса одной чушки, нетто пакета и размеры. Пакеты маркируют по плавкам.

Для приёмки сверяют согласованную спецификацию и сертификат анализа конкретной партии (COA).