Гранулированная сера

Жёлтые гранулы элементарной серы для промышленной переработки.

S / CAS 7704-34-9



Иллюстрация продукта

Характеристики сорта 9995

Справочный профиль по СТО 05766480-008-2011, изм. № 1. Требования к конкретной поставке фиксируются в согласованной спецификации. Фактические результаты указываются в сертификате анализа партии (COA).

Показатель	Ориентир	База измерения
Массовая доля серы	**≥ 99,95 %**	На сухое вещество
Зольность	**≤ 0,03 %**	На сухое вещество
Органические вещества	**≤ 0,03 %**	На сухое вещество
Кислотность в пересчёте на H_2SO_4	**≤ 0,003 %**	На сухое вещество
Массовая доля воды	**Определяется**	Предел не задан
Гранулы размером 2–5 мм	**≥ 92 %**	Доля массы пробы
Насыпная плотность	**1,1–1,3 г/см³**	Масса на объём насыпи

Параметры гранул, включая насыпную плотность, могут отличаться по согласованию сторон.



Применение

Сырьё для производства серной кислоты, в том числе для заводов фосфорных удобрений. При приёмке для плавильного отделения важны ситовой состав и количество мелочи после перегрузки.



Упаковка и приёмка

Биг-бэги (FIBC) для контейнерных партий или навал для оборудованного терминала. В заявке указывают тоннаж, пункт выгрузки, массу нетто одного места и точку отбора проб. Для работ с грузом запросите паспорт безопасности (SDS).

Источник показателей

СТО 05766480-008-2011

Применение · USGS