金属

A7 铝锭

用于重熔的原铝

A7



材料示意图

技术特性

用于重熔的 A7 原铝锭。按 ГОСТ 11069-2019，该等级铝质量分数至少为 99.70%。

指标	参考值	方法或来源
等级最低铝含量	**99.70 %**	ГОСТ 11069-2019
分级依据	**ГОСТ 11069-2019**	ГОСТ 11069-2019
Si	**⩽ 0.15 %**	ГОСТ 11069-2019
Fe	**⩽ 0.16 %**	ГОСТ 11069-2019
Cu	**⩽ 0.01 %**	ГОСТ 11069-2019

除 Al 含量外，还需核对该牌号对 Fe、Si 及其他杂质的单项限值。化学分析按熔次编号追溯。



工业用途

用于铸造及合金生产的炉料。计算熔体成分时须考虑原料金属所带入的铁、硅和其他杂质。



包装与接收

铝锭捆扎成包。装载规划依据单锭重量、每捆净重和外形尺寸。每捆按熔次标识。

验收时请核对双方约定的规格和交付批次的分析证书（COA）。