石油产品

道路沥青

道路铺装结合料

80/100



材料示意图

技术特性

道路石油沥青 80/100。数字表示标准针刺入试样的深度区间。在相同条件下，针入度越高，结合料越软。


指标	参考值	方法或来源
25 °C 针入度	**80–100 × 0.1 mm**	ASTM D5/D5M
试验条件	**100 g · 5 s**	ASTM D5/D5M
软化点	**环球法**	ASTM D36/D36M

在 25 °C、100 g、5 s 下，针入度为 80–100 × 0.1 mm。另需比较环球法软化点和老化后的性能变化。



工业用途

用作按此针入度设计的沥青混合料结合料。选择硬度时需考虑路面温度、交通荷载和集料特性。



包装与接收

热态散装适用于配有保温罐和加热卸料管线的接收站。集装箱运输可考虑钢桶，包括净重 180 kg 的规格。专用吨袋可达 1 t，需与沥青等级及熔化设备匹配。

验收时请核对双方约定的规格和交付批次的分析证书（COA）。