金属

A级阴极铜

供进一步加工的电解铜

A级



材料示意图

技术特性

Grade A 阴极铜为精炼铜板。伦敦金属交易所的 A 级铜合约成分依据包括 BS EN 1978:2022 中的 Cu-CATH-1。

指标	参考值	方法或来源
产品代号	**Cu-CATH-1**	LME · Copper Grade A
分级依据	**BS EN 1978:2022**	LME · Copper Grade A
Pb	**≤ 0.0005 %**	LME · Cu-CATH-1
S	**≤ 0.0015 %**	LME · Cu-CATH-1
Bi	**≤ 0.00020 %**	LME · Cu-CATH-1
Ag	**≤ 0.0025 %**	LME · Cu-CATH-1

化学分析须对照所选标准的单项和分组限值，包括铋、铅和硫。具体批次能否用于交易所交割须查验相应文件。



工业用途

用于熔铸铜杆、铜半成品及铜合金。电工用途尤其关注杂质组成和阴极板表面洁净度。



包装与接收

阴极板捆扎成包并标明批次。根据包重和尺寸制定集装箱或平台装载方案。

验收时请核对双方约定的规格和交付批次的分析证书（COA）。