
石油产品

锂基润滑脂 MP 2

NLGI 稠度与 ASTM 工作锥入度

MP 2



材料示意图

技术特性

通用锂基润滑脂，NLGI 2，用于日常维护。稠化剂使基础油保留在接触区域，稠度影响供脂。


指标	参考值	方法或来源
稠度等级	**NLGI 2**	NLGI
25 °C 工作锥入度	**265–295 × 0.1 mm**	ASTM D217
试样工作条件	**60 次往复**	ASTM D217

NLGI 2 对应在 25 °C 下经 60 次往复工作后的锥入度 265–295（单位 0.1 mm，ASTM D217）。选择时还应考虑基础油黏度、抗水性和部件运行温度。



工业用途

适用于规定使用通用锂基脂的常规负荷轴承和底盘润滑点。更换润滑脂时须核对稠化剂相容性。



包装与接收

筒装适合手动黄油枪，提桶和大桶适合泵送。低温时尤其要核对稠度、管路长度和泵的输送能力。

验收时请核对双方约定的规格和交付批次的分析证书（COA）。